


# DUNE-MARENSINE

## Voliges feuillurée à mi-bois



### DOMAINES D'APPLICATIONS

- Revêtement de murs intérieurs
- Sous-face de plafonds
- Habillages de cloisons, de meubles, etc.
- Sous-toitures ou couverture (avec traitement)

### ESSENCE ORIGINE



#### Pin maritime

Forêts locales (moins de 100 km de l'entreprise)

Forêts gérées durablement : PEFC (N° 10-31-346 QUAL/04-019)



### ETAT DE SURFACE PROFIL

Brut de sciage (ruban) ou raboté

### TAUX D'HUMIDITÉ

15-18 % sec séchoir

### DURABILITÉ NATURELLE

- Duramen compatible avec la classe d'emploi 3.2 pour une longévité entre 10 et 50 ans
- Aubier sensible aux insectes xylophages et aux champignons : traitement obligatoire pour un usage en classe d'emploi 2 ou au-delà

### CLASSE DE RÉSISTANCE MÉCANIQUE

Pas de classement normalisé

### CONTRÔLE QUALITÉ ET MARQUAGE



- Certification CTBP+ (efficacité et sécurité) pour les produits de traitement
- Marquage CE réglementaire selon NF EN 14915

### DURABILITÉ CONFÉRÉE

**Par trempage :** compatible avec les classes d'emploi 3.1, 2 et 1

**Par autoclave :** compatible avec les classes d'emploi 4 / 3.2 / 3.1 / 2 / 1

**Voir règles professionnelles**



### QUALITÉ VISUELLE

Menuiserie commune

### PRESTATIONS POSSIBLES


- Sections et longueurs sur-mesure selon quantité
- Traitement bac
- Traitement autoclave
- Autres essences sur demande



Produit	Etat de surface	Epaisseur (mm)	Largeur utile (mm)	Longueur (m)	Colisage (pièces)
DUNE	Rabotée	15	170	2,40 / 3,00	240
MARENSINE	Sciage ruban	15	170	2,40 / 3,00	240
DUNE aboutée	Rabotée	15	170		240
MARENSINE aboutée	Sciage ruban	15	170		240



DUNE



MARENSINE

## Nos ⊕

- +Produit multi-usage
- +Volumes disponibles et délai court
- +Réactivité
- +Bois français d'origine locale
- +Durabilité du pin autoclavé

## À PROPOS DU PIN ABOUTÉ XXL

**Norme de fabrication :**  
NF EN 15497

**Nature de la colle :**  
Polyuréthane

**Avantages de la colle Polyuréthane :**

- Incolore
- Sans formaldéhyde
- Résistance élevée à l'humidité

**Avantages des bois aboutés :**

- Longueur XXL → optimisation du débit et réduction des pertes
- Simplification du stock : une seule longueur
- Même classement mécanique que les bois massifs (C18 pour les ossatures)
- Grande stabilité grâce à la maîtrise de la siccité des bois

## ⚠️ RÈGLES PROFESSIONNELLES SELON LES NORMES EN VIGUEUR

• **Hygrométrie :** le bois doit toujours être mis en œuvre à une hygrométrie proche de son hygrométrie d'équilibre. En milieu sec et chauffé, celle-ci peut être inférieure à 12%.

• **Stabilisation :** il est recommandé de laisser les bois se stabiliser sur leur lieu d'utilisation dans les conditions normales pendant quelques jours avant leur mise en œuvre.

• **Lame d'air :** même en intérieur, il est recommandé de ménager une lame d'air derrière un revêtement en bois pour permettre une hygrométrie homogène et éviter les déformations.

• **Lumière :** le pin maritime comme toute essence de bois réagit sur le long terme avec les rayons UV du soleil et sa couleur évolue. Pour éviter ce phénomène, il est conseillé de

recouvrir le bois d'une finition, celle-ci pouvant être incolore ou teintée, transparente ou opaque.

• **Humidité :** les revêtements intérieurs sont par définition destinés à des endroits secs et chauffés. Si les bois peuvent être amenés à s'humidifier fréquemment (garages, pièces d'eau, etc.) il est recommandé de les recouvrir d'une finition pour éviter le développement de moisissures. Un traitement antifongique préalable peut être nécessaire si la pièce d'usage est vraiment très humide (piscine intérieure, caves)

• **Finition :** l'application d'une finition sur un revêtement en bois doit se faire sur toutes les faces des lames avant la mise en œuvre pour permettre l'équilibrage des tensions et isoler complètement le bois d'éventuelles reprises d'humidité.